

PRESTIA CERAM 1H



Description

Prestia CERAM 1H est un plâtre spécialement développé pour la céramique de table. Son fort taux de gâchage, sa grande finesse de grains et sa teneur en semihydrate Alpha lui confèrent une très bonne résistance à l'usure

Description

Prestia Ceram 1H is a plaster specifically developed for tableware applications. It offers excellent wear-resistance properties due to its Alpha based formulation, low water requirement and high fineness

Domaine d'application

Moules de coulage et de calibrage pour la céramique de table

Uses

Casting moulds for China porcelain and pottery. Jigger and roller head machine moulds (flat and hollow).

Caractéristiques techniques / Technical properties

Taux de gâchage / Recommended mixing ratio	P/E = 160/100 - E/P = 62,5/100 P/W = 160/100 - W/P = 62,5/100
--	--

Caractéristiques à P/E = 160/100 / Characteristics at P/W = 160/100

Valeurs moyennes / average data

Début de prise Couteau / Knife Start of set	10 min
Etalement / Flow test	205 mm
Résistance en compression / Compressive strength	16 MPa
Expansion / Expansion (2h)	0,15%
Porosité / Porosity	37 %
Granulométrie à 160 µm / Particules over 160 µm	0,1 %

Mise en œuvre (en minutes)

Preparation (in minutes)

Saupoudrage Sprinkling	Temps de repos Soaking	Mélange Mixing	Coulage Pouring	Démoulage Demoulding
1'	1 - 2'	2 - 3'	3 - 4'	20 - 30'

Conseils d'utilisation

Gâchage mécanique à petite vitesse (300 à 500 tr/min) avec du matériel propre. Le type de l'hélice (dimension, vitesse de mélange, forme) ainsi que le temps d'agitation, la pureté de l'eau, le taux de gâchage, influent sur la cinétique de prise (temps de coulabilité, temps de travail, temps de mise en oeuvre...) et également sur les résistances mécaniques et la porosité du plâtre hydraté. Lorsque l'on en a la possibilité, l'utilisation d'un mélangeur avec cloche à vide est recommandé pour obtenir une pâte exempte de bulles. Le plâtre doit être utilisé froid, de préférence après quelques jours de repos, afin de

Users' guidelines

stabiliser sa réactivité et de ne pas affecter son temps de travaillabilité
Mechanical mixing with clean equipment at a speed of 300 - 500 rpm. Propeller type (size, mixing speed) as well as mixing time, water purity, mixing ratio have an influence on pouring time, mechanical strengths, and mould porosity. It is recommended to use a mixing machine equipped with a vacuum system whenever it is critical to obtain a plaster slurry free of bubbles. For the product formulation, plaster should rest for several days before use in order to stabilize its reactivity and to avoid altering its working time

Conditionnements disponibles

Available packaging

Sac 25kg

Bag 25kg

Durée d'utilisation

PRESTIA CERAM 1H doit être conservé à l'abri de l'humidité. Les sacs seront stockés sans contact direct avec le sol, protégés des ruissellements ou condensation.

La durée maximale d'utilisation ne devra pas excéder 6 mois après la date indiquée sur les sacs.

Shelf life

PRESTIA CERAM 1H must be kept dry in a closed place. Bags must be stored avoiding direct contact with the ground, protected from all moisture and condensation.

It is recommended to use the product within 6 months from the manufacture date indicated on the bag.

Informations complémentaires

Dans un souci d'amélioration de nos prestations et de réponse aux besoins de notre clientèle, certaines caractéristiques de nos produits peuvent être amenées à évoluer en fonction des orientations technologiques. Les données techniques indiquées dans la présente fiche sont issues de l'état actuel de nos connaissances, et les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document. Notre Service Client se tient à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire.

Les informations contenues dans le présent document sont un engagement sur la conformité du produit par rapport à nos valeurs limites. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme engageant notre responsabilité pour des applications non conformes à leur destination prévue ou selon une mise en œuvre défectueuse. Une fiche de données de sécurité conforme à la norme CE n° 1907/2006 est disponible auprès du Service Client.

Pour tout complément d'informations, contacter le Service Client de Etex France Building Performance au +33(0)1 30 36 32 05

Additional information

In accordance with our company policy of product improvement and with our desire to manufacture plasters consistent with our customer's requirements, certain product characteristics may sometimes be modified. We recommend that users verify that they possess the latest version of each product Technical Datasheet. Our Customer Services Department is at their disposal for any other information.

The information contained in the Technical Datasheet is consistent with our current production conditions and reflects typical values relating to manufacturing specification parameters. The data is based on correct preparation of the product in accordance with our guidelines and for typical end uses. We do not accept any responsibility for problems caused by products that have been incorrectly prepared or applied in non typical end uses.

A safety data sheet in accordance with the norm CE n° 1907/2006 is available at customer service.

If you have any query with regard to either of these documents please contact our Etex France Building Performance Customer Service for advice on +33(0)1 30 36 32 05